

YELLOWX

TEKNİK BİLGİ FORMU (TDS)

Ürün: Poliizopren Lateks (Tip 1) Kürlleme Dispersiyonu

Ürün Tanımı: Poliizopren lateks için kürlleme dağılımı. Yüksek stabiliteye ve ince partikül yapısına sahip, su bazlı, homojen aktif madde karışımıdır.

1. Fiziksel ve Kimyasal Özellikler

Görünüm (Appearance / Color)	Bej - Kırık Beyaz (Beige to Off-White)
Aktif Madde (Active Solids)	% 50.0
Toplam Katı Madde (Total Solids)	% 50.0 - 54.0
pH Değeri (25°C)	9.5 - 11.5
Viskozite (Viscosity)	400 - 1500 cps (RVF #3 @ 10 RPMs)
Partikül Boyutu (Mean Particle Size)	3.5 Mikrondan Küçük
Koku (Odor)	Hafif Amonyak (Slightly Ammoniacal)

2. Formülasyon Yapısı

Bileşen (Fonksiyonel Adı)	İşlevi	Oran (%)
Vulkanizasyon Ajanları Karışımı (Sülfür, ZnO, Hızlandırıcılar)	Kürlleme / Çapraz Bağlama	50.00
Demineralize Su	Taşıyıcı Faz	36.50
Propilen Glikol	Donma Önleyici / Nem Tutucu	8.00
Tristirilfenol Etoksilat Fosfat Esteri	Dispersan / Islatıcı	3.50
2,4,7,9-Tetrametil-5-desin-4,7-diol	Yüzey Aktif / Köpük Kesici	1.00
Sodyum Naftalin Sülfonat	Dispersiyon Stabilizatörü	1.00

3. Üretim ve Hazırlama Süreci

- Sıvı Fazın Hazırlanması:** Demineralize su ana karıştırma tankına alınır. Sırasıyla Propilen Glikol, köpük kesici, ıslatıcı ve stabilizatör ilave edilerek düşük devirde homojenleştirilir.
- Toz Beslemesi:** Yüksek hızlı karıştırıcı ile sıvı fazda vortex oluşturulur. Vulkanizasyon karışımı tozları yavaşça sisteme beslenerek tam ıslanması sağlanır.
- İnce Öğütme:** Karışım yüksek shearlı karıştırıcı ile ön dispersiyona tabi tutulur, ardından basket mill veya boncuklu değirmenden geçirilerek lateks yapısına uygun hedeflenen mikron altına düşürülür.

4. Depolama ve Taşıma Uyarıları

- Depolama (Storage):** Donmaktan kesinlikle koruyunuz.
- Kullanım Öncesi:** Kullanmadan önce mutlaka homojen hale gelene kadar karıştırınız (Stir before using).
- Önerilen Raf Ömrü (Shelf Life):** Kapalı orijinal ambalajında uygun koşullarda 6 Ay.

YELLOWX

GÜVENLİK BİLGİ FORMU (GBF / SDS)

Ürün: Poliizopren Lateks (Tip 1) Kütleme Dispersiyonu

Hazırlanma Tarihi: 31 Ağustos 2026 | Revizyon: 01

BÖLÜM 1: MADDENİN/KARIŞIMIN VE ŞİRKETİN/DAĞITICININ KİMLİĞİ

1.1. Madde / Karışım Kimliği: Su bazlı %50 aktif maddeli kompleks vulkanizasyon dispersiyonu.

1.2. Belirlenmiş Kullanımları: Endüstriyel kullanım içindir. Lateks daldırma, köpük ve kaplama proseslerinde vulkanizasyon / kütleme ajanı olarak kullanılır.

BÖLÜM 2: ZARARLILIK TANIMLANMASI

Zararlılık İfadesi: H315 Cilt tahrişi, H317 Alerjik cilt reaksiyonu, H410 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki (Çinko Oksit ve Hızlandırıcı kaynaklı).

Önlem İfadeleri: P264 Elleçlemeden sonra elleri iyice yıkayın. P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu kullanın. P273 Çevreye verilmesinden kaçının.

BÖLÜM 3: BİLEŞİMİ / İÇİNDEKİLER HAKKINDA BİLGİ (KARIŞIM CAS NUMARALARI)

Kimyasal Adı	CAS Numarası	Oran (%)
Aktif Karışım (Kükürt, Çinko Oksit, Ditiyokarbamat/Tiyazol Hızlandırıcılar)	7704-34-9 / 1314-13-2 / Karışım	50.00
Su (Water)	7732-18-5	36.50
Propilen Glikol	57-55-6	8.00
Tristirilfenol Etoksilat Fosfat Esteri	114535-82-9	3.50
2,4,7,9-Tetrametil-5-desin-4,7-diol	126-86-3	1.00
Sodyum Naftalin Sülfonat Formatı	9084-06-4	1.00

BÖLÜM 4: İLK YARDIM ÖNLEMLERİ

- Göz/Cilt Teması:** Bol su ile yıkayın. Kirlenmiş giysileri çıkarın. Tahriş devam ederse tıbbi yardım alın.
- Solunum/Yutma:** Kişiyi temiz havaya çıkarın. Yutulursa ağzı suyla çalkalayın, kusturmaya çalışmayın.

BÖLÜM 7 & 8: ELLEÇLEME, DEPOLAMA VE KİŞİSEL KORUNMA

Depolama: Donmaktan koruyun (5°C - 30°C). İyi havalandırılan yerlerde kapalı ambalajlarda saklayın.

Korunma: Yan siperlikli koruyucu gözlük (EN 166), nitril eldiven (EN 374) kullanın.

Bu belge, ürünün teknik detaylarını ve güvenlik standartlarını kapsayan entegre bir bilgi formudur. Herhangi bir spesifikasyon veya garanti yerine geçmez.